



# 信守化工股份有限公司

公司:台北市復興北路 201 號 5 樓之 2 TEL:(02)27139017 FAX:(02)27194493

工廠:桃園市觀音工業區大同一路 4 號 TEL:(03)4837778 FAX:(03)4837776

## SEN CONC 精練乳化劑

SEN CONC 是一種特殊非離子型之界面活性劑，它具有強力之精練乳化滲透性質。

### 一.性質：

外觀：無色透明液狀

成份：特殊界面活性劑

pH (1%)：6 +/- 1

離子性：非離子

溶解性：易溶於溫熱水

### 二.特性：

1. 具有強力乳化及分散性質。
2. 具有良好之滲透，精練之性質。
3. 可與陰離子洗劑或漂白助劑併用。
4. 適用於前處理及一浴精練染色工程。
5. 屬非溶劑型。

### 三.應用：

1. 一般精練乳化使用：

SEN CONC : 0.3 ~ 0.8 g/l

98°C x 30min

2. 油紗較多時使用：

SEN CONC	:	0.3 ~ 0.8 g/l
TS	:	1 ~ 2 g/l
NaOH	:	1 ~ 2 g/l
98°C×30min		

3. 一浴染色時使用

A. 針對 POLYESTER

SEN CONC	:	0.3 ~ 0.8 g/l
SW-BSRN(浴中吸溼排汗劑)	:	1 ~ 2 g/l
RDT-20 或 RDT-30(分散均染劑)	:	0.5 ~ 1.5g/l
分散染料	:	X%
pH : 4.5 ~ 5.5		120~130°C×30min

B. 針對 NYLON：

SEN CONC	:	0.3 ~ 0.8 g/l
SW-BSRN(浴中吸溼排汗劑)	:	1 ~ 2 g/l
NY-131 或 133 酸性均染劑	:	1 ~ 2 g/l
酸性染料	:	X%
pH : 3 ~ 4		100°C×30min

為了降低泡沫，請於 80°C 加入效果佳。

※備註：上述配方條件僅作參考，藥劑及使用量之增減，依需求品質作適當調整，請先行試驗後再使用。