



信守化工股份有限公司

公司：台北市復興北路 201 號 5 樓之 2 [TEL : \(02\)27139017](tel:(02)27139017)

FAX : (02)27194493

工廠：桃園市觀音工業區大同一路 4 號 [TEL : \(03\)4837778](tel:(03)4837778)

FAX : (03)4837776

SEN-40 乳化精練劑

SEN-40 是一種特殊非離子型之界面活性劑，它具有強力之精練
乳化滲透性質。

一.性質：

- 外觀：無色液狀
- 成份：特殊界面活性劑
- 離子性：陰/非離子
- 溶解性：易溶於溫熱水

二.特性：

1. 具有強力乳化及分散性質。
2. 具有良好之滲透，精練之性質。
3. 適用於前處理及一浴精練染色工程。
4. 可與陰離子洗劑或漂白助劑併用。
5. 屬非溶劑型。

三.應用：

1. 一般精練乳化使用：

SEN-40	: 0.5 ~ 1 g/l
NaOH	: 1 ~ 2 g/l
98°C×30min	

2. 油紗較多時使用：

SEN-40	:	0.5 ~ 1 g/l
TS	:	1 ~ 2 g/l
NaOH	:	1 ~ 2 g/l
98°C×30min		

3. 一浴染色時使用

A. 針對 POLYESTER

SEN-40	:	1 ~ 2 g/l
RDT-20 或 RDT-30	:	0.5 ~ 1.5g/l
分散染料	:	X%
pH	:	4.5 ~ 5.5
120 ~ 130°C×30min		

B. 針對 NYLON：

SEN-40	:	1 ~ 2 g/l
NY-131 或 133(酸性均染劑)	:	1 ~ 2 g/l
酸性染料	:	X%
pH	:	3 ~ 4
100°C×30min		

為了降低泡沫，請於 80°C 加入效果佳。

※備註:上述配方條件僅作參考，藥劑及使用量之增減，依需求品質作適當調整，請先行試驗後再使用。