



信守化工股份有限公司

公司：台北市復興北路 201 號 5 樓之 2 [TEL：\(02\)27139017](tel:(02)27139017)

FAX：(02)27194493

工廠：桃園市觀音工業區大同一路 4 號 [TEL：\(03\)4837778](tel:(03)4837778)

FAX：(03)4837776

2316 conc. 陰離子柔軟劑

2316 conc.為一種陰離子柔軟劑，適用於特多龍、尼龍、T/C 及棉等纖維及紗線之後處理，應用在 T/C，棉之起毛處理具有良好之功能，尤其使用於漂白織物時不影響其黃變性。

一.性質：

- 外觀：淡黃色片狀
- 組成：脂肪酸及磷酸酯化合物
- 離子性：陰離子
- 溶解性：易溶於熱水

二.特性：

1. 2316 conc.有類似陽離子之手感。
2. 2316 conc.不影響染料之摩擦牢度。
3. 2316 conc.具有再吸濕性。
4. 2316 conc.漂白柔軟不會產生黃變現象。
5. 2316 conc.對日光牢度影響極小。

6. 2316 conc.具低泡沫性。
7. 2316 conc.可當 T/C、C 起毛劑使用。

三.應用：

依工廠加工及織物組織不同而作調整。

2316 conc.稀釋 10%之方法

使用配方： 2316 conc. 10kg
 水 90kg

稀釋之方法:

- 1.將水 90kg 加至稀釋攪拌槽之後
- 2.加入 2316 conc. 10kg，再加熱至 90°C ~ 95°C 後攪拌至完全溶解
- 3.繼續降溫至 40°C 以下即可

※備註:上述配方條件僅作參考，藥劑及使用量之增減，依需求品質作適當調整，請先行試驗後再使用。