



# 信守化工股份有限公司

公司：台北市復興北路 201 號 5 樓之 2 [TEL：\(02\)27139017](tel:(02)27139017)

FAX：(02)27194493

工廠：桃園市觀音工業區大同一路 4 號 [TEL：\(03\)4837778](tel:(03)4837778)

FAX：(03)4837776

## 2316-10

### 陰離子柔軟劑

2316-10 為一種陰離子柔軟劑，適用於特多龍、尼龍、T/C 及棉等纖維及紗線之後處理，應用在 T/C，棉之起毛處理具有良好之功能，尤其使用於漂白織物時不影響其黃變性。

#### 一.性質：

- 外觀：乳白色液狀
- 組成：脂肪酸及磷酸酯化合物
- 離子性：陰離子
- pH(1%)：6.5 +/- 1
- 溶解性：易溶於冷、熱水中

#### 二.特性：

1. 2316-10 有類似陽離子之手感。
2. 2316-10 不影響染料之摩擦牢度。
3. 2316-10 具有再吸濕性。
4. 2316-10 漂白柔軟不會產生黃變現象。
5. 2316-10 對日光牢度影響極小。

6. 2316-10 具低泡沫性。

7. 2316-10 可當 T/C、C 起毛劑使用。

### 三. 應用：

A. 2316-10 用於壓染，浸染浴樹脂加工之後處理，有極高品質之效果，一般之用量應視纖維要求柔軟程度而定。

a. 用於壓染時 2% ~ 6% (ows)

b. 用於浸染時 2% ~ 6% (owf)

B. 應用在 T/C、C 起毛處理時

a. 用於壓染時 2% ~ 6% (ows)

b. 用於浸染時 2% ~ 6% (owf)

※備註:上述配方條件僅作參考，藥劑及使用量之增減，依需求品質作適當調整，請先行試驗後再使用。