



信守化工股份有限公司

公司：台北市復興北路 201 號 5 樓之 2 [TEL：\(02\)27139017](tel:(02)27139017)

FAX：(02)27194493

工廠：桃園市觀音工業區大同一路 4 號 [TEL：\(03\)4837778](tel:(03)4837778)

FAX：(03)4837776

CO conc. 弱陽離子柔軟劑

CO conc. 為弱陽離子柔軟劑，適用於所有的紡織纖維，尤其對壓克力，棉及其棉之混紡織物效果更佳。

一.性質：

- 外觀：黃色片狀
- 組成：脂肪酸酯化合物
- 離子性：弱陽離子

二.特性：

1. 應用於纖維素、尼龍、亞克力、聚酯及羊毛纖維，非常柔軟平滑之手感。
2. 不影響染後物品之色相及日光牢度。
3. 可增加皺折耐隆纖維之彈性。
4. 對合成纖維能改進其抗靜電性。
5. 水溶性極佳適用各種機械作業，尤其壓染或液流染機。
6. 可與酸非離子界面活性劑混合使用。

三.應用：

依工廠加工及織物組織不同而作調整。

CO conc.稀釋 10%之方法

使用配方：CO conc.	10 kg
冰 醋 酸	2 kg
水	88 kg

稀釋之方法:

- 1.將水 90kg 加至稀釋攪拌槽之後。
- 2.加入 CO conc. 10kg，冰醋酸 2kg，再加熱至 90°C ~ 95°C 後攪拌約 4~5 小時至完全溶解。（視實際溶解狀況，增減時間）
- 3.繼續降溫至 40°C 以下即可。

※備註:上述配方條件僅作參考，藥劑及使用量之增減，依需求品質作適當調整，請先行試驗後再使用。