



信守化工股份有限公司

公司：台北市復興北路 201 號 5 樓之 2 [TEL：\(02\)27139017](tel:(02)27139017)

FAX：(02)27194493

工廠：桃園市觀音工業區大同一路 4 號 [TEL：\(03\)4837778](tel:(03)4837778)

FAX：(03)4837776

CO-20

弱陽離子柔軟劑

CO-20 為弱陽離子柔軟劑，適用於所有的紡織纖維，尤其對壓克力，棉及其棉之混紡織物效果更佳。

一.性質：

外觀：淡乳黃色溶液

組成：脂肪酸縮合物

離子性：弱陽離子

pH(1%)：4 +/- 1

溶解性：冷水即可

二.特性：

- 1.應用於纖維素、尼龍、亞克力、聚酯及羊毛纖維，非常柔軟平滑之手感。
- 2.不影響染後物品之色相及日光牢度。
- 3.可增加皺折耐隆纖維之彈性。
- 4.對合成纖維能改進其抗靜電性。
- 5.水溶性極佳適用各種機械作業，尤其壓染或液流染機。

6. 可與酸非離子界面活性劑混合使用。

三.應用：

A.浸染

CO-20 對各種纖維一般使用量為：

亞克力 1 ~ 3%

棉、T/C 2 ~ 4%

毛 2 ~ 4%

耐隆 1 ~ 2%

特多龍 1 ~ 3%

以上用量為 o.w.f 處理條件 50 ~ 80°C×15 ~ 20min

B.壓染

CO-20 根據纖維種類及手感需要一般用量為：1 ~ 3%(ows)

※備註:上述配方條件僅作參考，藥劑及使用量之增減，依需求品質作適當調整，請先行試驗後再使用。