



# 信守化工股份有限公司

公司：台北市復興北路 201 號 5 樓之 2 [TEL : \(02\)27139017](tel:(02)27139017)

FAX : (02)27194493

工廠：桃園市觀音工業區大同一路 4 號 [TEL : \(03\)4837778](tel:(03)4837778)

FAX : (03)4837776

## KM-SPD S/P 起毛劑

本產品是一特殊成份之起毛劑，適用於特多龍纖維織物，加工後織物具有平滑、豐厚之特殊質感，最適合織物之起毛。

### 一.性質：

外觀：乳白色液狀

組成：多元醇酯肪酸酯化合物

離子性：非

pH (1%) : 4 +/- 1

溶解性：可完全溶於水中

### 二.特性：

1. 具有特殊豐厚、柔軟、平滑之質感。
2. 易起毛且毛質極佳。
3. 最適合特多龍纖維織物之加工。

### 三.應用：

依工廠加工及織物組織之不同而作調整。

KM-SPD 使用壓吸、浸漬皆可適用。

#### A. 浸漬工程：

一般建議用量：3% - 6%(owf)

處理溫度：40°C 以下

處理時間：15min - 20min

#### B. 壓吸工程：

一般建議用量：3% - 6%(ows)

壓吸率 Pick up：70% - 80%

※備註:上述配方條件僅作參考，藥劑及使用量之增減，依需求品質作適當調整，請先行試驗後再使用。